



Product Data

老人牌丙烯酸漆 56432

- 概述:** 老人牌丙烯酸漆56432是一种具有最佳保色性，物理干燥，以丙烯酸树脂为基料的油漆。耐海水，也耐脂肪烃溶剂和动植物油类的溅污。
- 用途:**
1. 可作为集装箱外表面面漆。
 2. 可作为在中等至严重腐蚀性环境中老人牌丙烯酸漆配套系列中的面漆。
- 使用温度:** 干燥条件下最大耐温：80°C。

物理参数:

- 颜色/色号:** 橙红色/57026 (备有可供选择的其它颜色)
- 漆面:** 平光
- 体积固体含量:** 37±1%
- 理论涂布率:** 9.3米²/升
- 闪点:** 24°C
- 比重:** 1.2千克/升
- 表干:** 约15分钟 (20°C)
- 指触干:** 约1小时 (20°C)
- 挥发性有机化合物含量(V.O.C):** 558克/升

施工说明:

- 施工方法:** 无空气喷涂 空气喷涂 刷涂
- 稀释剂:** 08080 (5%) 08080 (15%) 08080 (5%)
- (最大, 体积)** 集装箱线上自动喷涂需参考相关指标。
- 喷孔:** 0.43-0.53毫米
- 喷出压力:** 15兆帕 (无空气喷涂资料仅供参考, 实用时可以调整。)
- 工具清洗:** 老人牌稀释剂08080
- 漆膜厚度:** 干膜: 40微米
湿膜: 100微米
- 重涂间隔:** 根据指标要求

- 安全:** 小心使用本品。使用前和使用时, 请注意包装标签上的注意事项。此外, 还应该遵守有关国家或当地政府规定的安全法规。避免吸入和吞服, 也不要使用本品接触皮肤和眼睛。必须采取预防措施防火防爆及环境保护。只可在通风良好的情况下施工本品。



Product Data

老人牌丙烯酸漆56432

- 施工条件:** 施工时,表面必须完全清洁、干燥,表面温度在露点以上以避免凝露。在狭窄空间施工和干燥期间,应大量通风。
- 预涂油漆:** 老人牌环氧底漆15300,老人牌丙烯酸厚浆漆46410或按规定先涂。
- 加涂油漆:** 无或按规定加涂。
- 备注:** 颜色:在含氯的大气环境中暴露后,某些不含铅的红、黄色可能会变色。某些含铅的颜料所形成的漆膜暴露在含硫的大气中可能会变色。
耐候性/使用温度:要获得完全遮盖效果,可能需要额外增加一度本品,油漆是对于某些无铅的红色、橙色、黄色和绿色颜料更需如此。本品因是热塑产品,故温度约40°C以上时长时间受机械压力会导致漆膜凹陷,一旦温度下降,漆膜的机械性能又可恢复。
漆膜厚度/稀释:可根据使用目的和部位调整厚度,这将改变涂布率、干燥时间和重涂间隔。调整范围通常为30-50微米。反复多次的维修工作可能导致总漆膜太厚,因“截留”的溶剂而使漆膜起泡。由于每一涂层都可能残留溶剂,因此,一般建议施涂本品时,不可太厚。
重涂间隔:若是多层漆膜施工,实际漆膜厚度及涂层数将会影响最小重涂间隔(参照相应的油漆喷套)。无最大重涂间隔。但是在污染环境暴露后重涂前需用高压淡水冲净表面,任其自然干。
- 注意:** **本品仅适用于专业用途。**
- 公布日期:** 2012年1月 - 5643257026